



TECHNISCHES MERKBLATT

Rev. 00 vom 01.03.2013

COLOR WD (Imprägnier- und Beizmittel für Holz)

Best. Nr. IA1200XX

TECHNISCHE DATEN

(bei Raumtemperatur von +23° C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65%)

Viskosität	12" F4 ± 3" F4
Spezifisches Gewicht	1.0 ± 0.1
pH	8.0 ± 1.0
Trockenzeit (staubfrei)	20 Min.
Überstreichbar nach / innerhalb	3 / 24 Std.
Durchtrocknung	5 - 10 Tage
Durchschnittlicher Verbrauch (mit Lappen oder Schwamm) ♦	15 - 20 m ² /l
Durchschnittlicher Verbrauch (mit Pinsel oder durch Spritzen) ♦	10 - 20 m ² /l
Reinigung der Geräte	IDROCLEANER
Verdünnungsmittel	ACQUA BLU
Höchstzulässiger Verdünnungssatz	100 %
VOC-Gehalt %	3.2% ± 1%
Höchster VOC-Gehalt g/l	33 g/l
VOC-Grenzwert (Kat. f Wb Minimal filmbildendes Holzimprägniermittel / innen und außen)	130 g/l

♦ in Bezug auf die Holzsorte, die Schleifmethode und die absorbierte Produktmenge

BESCHREIBUNG

Acryl-Imprägniermittel auf Wasserbasis für die Beizung und den Totalschutz des Holzes im Innen- und Außenbereich. COLOR WD schützt die behandelte Oberfläche vor Wasser und Sonnenstrahlung, und kann mit allen unseren wasserbasierenden Anstrichprodukten für den Innen- und den Außenbereich überlackiert werden.

Das Produkt ist ein gebrauchsfertiges Produkt und ist in allen Farben der Farbpalette erhältlich. Diese sind untereinander mischbar und können durch Zusetzen unserer Beizmittel COLORHIT oder unserer konzentrierten Farbpasten AQUAPAST verändert werden.

Lieferform: 5-Liter- Kunststoffgebinde (Standard)
15,14-Liter- Kunststoffgebinde

BEIZUNG

Den Untergrund mit Korn 180 abschleifen und dabei alle eventuell vorhandenen Öl-, Wachs- oder Lackrückstände beseitigen. Anschließend sorgfältig den Staub entfernen und eine der folgenden Vorgehensweisen wählen:

- Eine Schicht farbiges COLOR WD mit Ballen oder Schwamm auftragen. Ohne Schmirgeln zwei Schichten möglichst mit 5% farbigem COLOR WD versetztes AQUA WD mit Pinsel oder durch Spritzen auftragen.
- Mit Pinsel oder durch Spritzen (Airless-Airmix mit Düse 11-13; Becher mit Düse 20-22) eine Schicht COLOR WD auftragen. Ohne Schmirgeln zwei Schichten möglichst mit 5% farbigem COLOR WD versetztes AQUA WD mit Pinsel oder durch Spritzen auftragen.

Weißer Farbe:

COLOR WD weiß als erste Schicht nach den genannten Verfahren auftragen (bei unerwünschten Extraktionen zuvor zwei Schichten IDROPROTECT oder eine Schicht mit 50% verdünntes COLORHIT neutro auftragen) Für eine deckende Wirkung die Arbeit mit zwei Schichten durch Spritzen oder mit dem Pinsel aufgetragenes AQUACOLOR weiß beenden. Für eine beizende Wirkung die Arbeit mit zwei Schichten durch Spritzen oder mit dem Pinsel aufgetragenes, mit 5% COLOR WD weiß versetztes AQUACOLOR neutro beenden.

CARVER S.r.l.
Via Giovanni XXIII, 36
20090 Rodano (MI) ITALY
Tel. (02) 95.00171 (r.a.)
Fax (02) 95.320.921
internet: www.carver.it



HINWEISE

- Bei der Verarbeitung ist eine Temperatur zwischen +15°C und 35°C mit relativer Luftfeuchtigkeit zwischen 35% und 80% zu empfehlen. Vor dem Auftragen sollte das Produkt dementsprechend akklimatisiert werden.
- Der Ton der Farben kann je nach der Holzsorte und -vorbereitung, der Verarbeitungsmethode und der Produktmenge variieren. Wir empfehlen daher, vor der Ausführung der Arbeit Proben vorzunehmen, um sich des Resultats zu vergewissern.

Vor Frost schützen!
Eventuelle Reste in den genehmigten Deponien entsorgen.
In unangebrochenem Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

N.B. Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.