



TECHNISCHES MERKBLATT

Rev. 00 vom 04.02.2015

ATTIVATORE (Imprägnierung für die Vorbehandlung von nicht tanninhaltigem Holz)

Best. Nr. MO5301

TECHNISCHE DATEN ATTIVATORE

(bei Raumtemperatur von +23° C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65%)

Aussehen	braune Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht	1.00 ± 0.02
pH	4.0 ± 1.0
Trockenzeit (staubfrei)	20-30 Min.
Überstreichbar nach	2-4 Std.
Durchtrocknung	24 Std.
Durchschnittlicher Verbrauch (mit Lappen oder Schwamm)◆	15 - 30 m ² /l
Durchschnittlicher Verbrauch (mit Pinsel oder durch Spritzen) ◆	10 - 20 m ² /l
Verdünnungsmittel und Reinigung der Geräte	ACQUA BLU
VOC-Gehalt %	0 %
Höchster VOC-Gehalt g/l	0 g/l
VOC-Grenzwert (Kat. f Wb Minimal filmbildendes Holzimprägniermittel / innen und außen)	130 g/l

◆ in Bezug auf die Holzsorte, die Schleifmethode und die absorbierte Produktmenge

BESCHREIBUNG

ATTIVATORE ist eine säurehaltige Imprägnierung auf Wasserbasis für die Holzbehandlung. Das Produkt, in Kombination mit VINTAGE GRAY, verleiht einen grauen Vintage-Effekt.

Die Vorbehandlung des Holzes mit ATTIVATORE ist erforderlich, um Holzarten zu vergrauen, die entweder gar kein oder nur sehr wenig Tannin enthalten. Dazu gehören: Ahorn, Esche, Buche, Weißkiefer, usw..

Auf das mit ATTIVATORE und VINTAGE GRAY behandelte Holz können alle Produkte auf Lösungsmittel-, Öl- und Wasserbasis für Innen- und Außenbereiche aufgetragen werden. Es wird empfohlen, vorher einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass die gewünschte Farbveränderung erzielt wird.

Lieferform ATTIVATORE: 5-Liter-Blechgebinde.

BEIZEN DES PARKETTS

Die zu behandelnde Fläche mit der Körnung 100÷120 schleifen, dabei jedwede eventuell vorhandenen Spuren von Öl, Wachs oder Lack entfernen. ATTIVATORE gemäß der empfohlenen Farbergiebigkeit mit Rolle, Pinsel, Schwamm oder Spritzpistole auftragen (für nicht tanninhaltige Holzarten unbedingt erforderlich, für andere Holzarten fakultativ). Nach 2 – 4 Stunden VINTAGE GRAY auftragen (siehe die jeweiligen technischen Datenblätter).

HINWEISE

- Es wird empfohlen, das Produkt zu akklimatisieren und bei einer Temperatur zwischen +10°C und +35°C und einer relativen Feuchtigkeit zwischen 35% und 80% aufzutragen.
- Je nach Holz-Typ, der Holz-Vorbereitung, den Anwendungsmodalitäten, der Menge des aufgetragenen Produkts und dem verwendeten Finish kann die Farbgebung sehr unterschiedlich ausfallen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, vor den eigentlichen Reinigungs- bzw. Aufbereitungsarbeiten einen Versuch an einer kleinen unauffälligen Stelle vorzunehmen.
- Mittel- bis langfristig kann es zu Farbabweichungen auf dem behandelten Holz kommen.
- Das Produkt ist leicht säurehaltig. Tragen Sie bei Verwendung Gummihandschuhe und geeignete Kleidung. Tragen Sie im Falle von Spritzanwendungen eine Maske.
- Das Produkt kann dauerhafte Flecken hinterlassen, sowohl auf Metallgegenständen als auch auf Natursteinbelägen. Hautkontakt vermeiden.
- Das Produkt hat eine leicht korrosive Wirkung auf Aluminium. Im Falle der Spritzanwendung muss die Spritzpistole nach dem Gebrauch gründlich ausgewaschen werden.
- Für den industriellen Einsatz ist die Verwendung von säurebeständigen Maschinen erforderlich.

Vor Frost schützen!

Eventuelle Reste in den genehmigten Deponien entsorgen.

In unangebrochenem Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

N.B. Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.