



## TECHNISCHES MERKBLATT

Rev. 00 vom 05.07.2006

### **CARVER SEAL (Parkettfugendichtmasse)**

Best. Nr. SO3090

#### **TECHNISCHE DATEN** *(bei Raumtemperatur von +23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65%)*

Aussehen	Farbpaste
Verarbeitungstemperatur	von 5°C bis 45°C
Offene Zeit	30 Min.
Trocknungszeit (5 mm tief)	4 - 5 Std.
überlackierbar nach	24 Std.
schleifbar nach	24 Std.
betretbar nach	24 Std.
Verpackung	Kartusche zu 300 cc

#### **BESCHREIBUNG**

Acryl-Parkettfugendichtmasse, zum Abdichten von Fugen und Rissen in Parkettböden speziell entwickelt (kleine Verkittungen, Füllung des Leerraums vor den Schwellen bzw. zwischen Fußboden und Fußleiste, usw.)

Das Produkt weist ausgezeichnete Füll- und Dehnungskapazität auf, ist schleifbar und überstreichbar, geruchlos und VOC-frei.

In den folgenden Farben lieferbar: Eiche, Doussié, Teak (auch für Iroko hell und Cabreuva geeignet), Ipé (auch für Iroko dunkel geeignet).

#### **VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS**

Die zu behandelnden Oberflächen müssen sauber und trocken sein.

#### **VERARBEITUNG**

Die Spitze der Kartusche über dem Gewinde abschneiden und die Tülle anschrauben; die Dichtmasse mittels Pistole einspritzen und gleich darauf mit ebenem Spachtel glätten. Um die Ränder nicht zu beflecken, ist es empfehlenswert, sie mit Klebestreifen zu schützen; dieser ist unmittelbar nach Auftrag der Dichtmasse zu entfernen.

#### **HINWEISE**

- Eventuelle Rückstände vom frischen Produkt sind mit Carver NET PARQUET zu beseitigen; nach Verhärtung kann das Produkt nur mechanisch entfernt werden.
- Während der Trocknungszeit den Arbeitsraum belüften.
- Das frische Produkt kann die Haut reizen. Bei Hautkontakt die betroffene Stelle mit Wasser und Seife abwaschen.

Eventuelle Reste nicht auf den Erdboden und nicht in die Kanalisation schütten!

In unangebrochenem Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.

**N.B.** Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen der Produkte ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.